

TECHNISCHES MERKBLATT

LÖVA -ELF-

-Voranstrich mit Putzstruktur-

APEO-frei • lösemittelfrei • geruchsneutral • schnell trocknend • weiß

Weiß pigmentierte Isolierfarbe gegen Nikotin-, Wasser-, Ruß-, Öl- und Fettflecken auf Untergründe wie Putz, Mauerwerk, Gipskarton, Holz, Sperrholz, Spanplatten, mineralische Untergründe, alte, tragfähige Lacke und Farben.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch kurz umrühren, um evtl. abgesetzte haftvermittelnde Bestandteile gleichmäßig zu verteilen.

Eigenschaften:

Die im Untergrund enthaltenen wasserlöslichen Farbstoffe werden im Isolierfilm fixiert und abgesperrt, so dass ein Durchschlagen bei nachfolgenden Anstrichen sicher vermieden wird. Ein weiterer Haftvermittler ist nicht notwendig.

Bindemittel:

Modifizierte wasserverdünnbare Acrylatdispersion. Emmisions- und lösemittelfreie Dispersion. Erfüllt die ab 2007 in Kraft tretenden gesetzlichen DIN APEO-Bestimmungen.

Trocknungszeit:

Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei 20°C /65% relativer Luftfeuchtigkeit, staubtrocken nach

ca. 60 Minuten, nach ca. 90 Minuten griffest

Durchgetrocknet und überstreichbar nach ca. 2 Stunden bei 20°C.

Weitere Beschichtungen können nach ca. 8 Stunden aufgetragen werden.

Trocknung vor Überarbeitung mit JaDecor-Produkten überprüfen !

Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Reinigung der Werkzeuge:

Mit Wasser

Verbrauch:

Bei allen Isolieranstrichen immer ganzflächig arbeiten, damit sich bei den nachfolgenden Beschichtungen die Farbtonunterschiede des Untergrundes nicht abzeichnen.

Streichen/Rollen ca. 100 - 150 ml/qm pro Anstrich

Farbton/Glanzgrad:

Weiß/seidenglänzend

Dichte:

ca. 1,3 kg/l (1,26 ohne Sand; 1,27 mit Haftvermittler)

sd-Wert:

ca. 1,9 m

Gebindegrößen:

2,5 Liter, 5 Liter und 10 Liter

Besondere Hinweise: Verarbeitungs- und Objekttemperaturen:

+ 5° C nicht unterschreiten

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Lacke sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Lagerung:

Kühl aber frostfrei

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet nach Abfallschlüssel-Nr. 91206 (Baustellenabfälle) oder nach Abfallschlüssel-Nr. 55513 (Altfarben ausgehärtet) entsorgt werden.

Keine dem Menschen, Tieren oder Pflanzen schädigende Emissionen aus dem nassen oder trockenen Anstrich

Die hier gemachten Angaben beruhen auf Praxiserfahrungen und können aufgrund unterschiedlicher Betriebsverhältnisse nur unverbindlich beratend sein.